

TL-RP-SLI-003_27-04-23 Rev.6

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)

ตัวอย่างอ้างอิงของลูกค้า

กระเบื้องเคลือบน้ำยากันลื่น: BIOPOX FG800 SHOE

ตัวอย่างเลขที่

2400127

ลำดับ/งานเลขที่

TL24-0007

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	ผลของการเดินบนพื้นระนาบเอียง (องศา)	
	ผู้ทดสอบ 1	ผู้ทดสอบ 2
1	23.7	23.2
2	23.5	23.4
3	23.3	23.1
Mean	23.5	23.2
Correction Value	-1.6	-1.5
Corrected Mean	21.9	21.7

ประเมินตามมาตรฐาน DIN EN 16165:2023 National Annex NB.2

Ramp test value, α_{shod} : 22°

ระดับความต้านทานการลื่น: R 11