

TL-RP-SLI-003_27-04-23 Rev.6

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)

ตัวอย่างอ้างอิงของลูกค้า

กระเบื้องเคลือบน้ำยากันลื่น: BIOPOX PU6000 BAREFOOT

ตัวอย่างเลขที่

2400128

ลำดับ/งานเลขที่

TL24-0008

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	ผลของการเดินบนพื้นระนาบเอียง (องศา)	
	ผู้ทดสอบ 1	ผู้ทดสอบ 2
1	29.5	29.2
2	29.3	29.4
3	29.2	29.3
Mean	29.3	29.3
Correction Value	-1.6	-1.6
Corrected Mean	27.7	27.7

ประเมินตามมาตรฐาน DIN EN 16165:2023 National Annex NB.2

Ramp test value, α_{shod} : 28°

ระดับความต้านทานการลื่น: R 12